

TEHNILINE ANDMELEHT

PENOSIL General Silicone

PENOSIL General Silicone on kõrgekvaliteediline universaalne neutraalne tihendusmaterjal professionaalsele kasutajale erinevates tihendus-, parandus- ja remonttöödes.

Toote omadused

- mitmekülselt kasutatav
- ühekomponentse neutraalse silikooni baasil
- tihendab ja hermetiseerib
- suurepäraselt töödeldav ning silutav
- kasutamiseks leeliselistel ja happelistel aluspindadel
- sobib kasutamiseks metallpindadel
- sobib kasutamiseks kokkupuutes loodusliku kivimiga
- püsiv elastsus
- hallitus- ja niiskuskindel
- UV- ja ilmastikukindel

Kasutusala

PENOSIL General Silicone tihendab peaaegu kõiki professionaalsetes valdkondades kasutatavaid materjale nagu klaas, puit, betoon, keraamika, erinevad metallid ja plastid. Kasutatav üldehitus- ja remonditöödel: sise- ja välistööd, niisked ja kuivad ruumid, akende ja uste paigaldus, tihendamis-, klaasimis- ja ventilatsioonitööd, peeglite paigaldamine.

Kasutamiskiirangud

Mitte kasutada akvaariumite ja veealuste vuukide tihendamisel.

Kasutusjuhend

- Ühendatavad pinnad puhastada rasvast, õlist, tolmust ja lahtistest osakestest.
- Poorsete pindade puhul (nt betoon) soovitame kasutada krunti.
- Tagada piisav õhuvahetus kõikides vuugitud kohtades.
- Tardumise ajal hoolitseda selle eest, et materjali pinnale ei ladestuks mustust ning et vuugi pealispinda ei mõjutaks mehaaniline koormus.
- Mitte kasutada temperatuuril alla +5 °C.

Pakendid

310 ml padrun, 12 tk karbis;
600 ml fooliumpakend, 20 tk karbis.

Ladustamistingimused

Garanteeritud säilivusaeg 12 kuud tootmispäevast, ladustatuna niiskuskindlalt suletud originaalpakendis kuivas kohas temperatuuridel +5 kuni +25 °C.

Tehniline info

Värvid	Erinevad
Pindkuiv 23 °C / 50% r.h.	12 – 18 min
Valmimine	ca. 1mm/24h
Tihedus 23 °C juures	1,02 – 1,04 g/cm ³
Lõplik pikenemine katkemisel	500 %
Kõvadus (Shore A)	25 – 40
Liikumisvõime	ca. 25%
Temperatuurikindlus	-60 kuni +200 °C
Kasutamistemperatuur	+5 kuni +45 °C

Värvimine

Ei ole ülevärvitav.

Ohutusnõuded

Toote kasutamise ajal tagada piisav ventilatsioon. Hoida lastele kättesaamatus kohas.

Vältida kemikaali sattumist nahale ja silma. Silma sattumisel loputada koheselt rohke veega ja pöörduda arsti poole.